

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES











INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORME ISO ISO NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI CANDIA VALUES CANDIA
 ASSORBIMENTO ACQUA % WATER ABSORPTION %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤0,5%	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥35 N/mm ²	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesto Required	NON GELIVO FROST PROOF
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	CONFORME CONFORMING
 DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS	UNI EN 101	≥5°	6
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	RESISTENTI RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤175 mm ³	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	PEI	IV
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
 COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO MEASUREMENT OF DINAMIC FRICTION COEFFICIENT	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	CONFORME CONFORMING > 0,53

TABELLA IMBALLI / PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
		PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 RTT	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
60x120 RTT	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
30x60 RTT	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
90x90 RTT	10mm	2	1,62	35,96	20	32	738
60x90 RTT	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
CHEVRON 7,5x60	10mm	12	0,46	10	48	22,08	480
MOSAICO TRANCIATO	10mm	11	0,99	21,80	36	35,64	800
7,5x60 BATTISCOPIA RETT.	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800