






















10,00 mm / GRES FINE PORCELLANATO

| | Norma di riferimento E.N. 14411 - Appendice G. Gruppo Bia. UGL | Metodo di prova | Valore di riferimento norma | Valore dichiarato |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |
|  | Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |
|  | Planarità (curvatura del centro / curvatura dello spigolo / svergolamento) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,35% |
|  | Qualità della superficie | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Massa d'acqua assorbita, in percento | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Forza di rottura in N (sp. >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Resistenza a flessione in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 |
|  | Resistenza agli sbalzi termici | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |





| | | | | |
|---|--|----------------|---|---|
|  | Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | DIN-51097 | - | Cl. A+B NATURALE |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | DIN-51097 | - | Cl. A+B+C STRUTTURATA |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | DIN-51130:2010 | - | R10 NATURALE |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | DIN-51130:2010 | - | R11 STRUTTURATA |
|  | Coefficiente di attrito dinamico (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |
|  | Resistenza al gelo | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Resistenza alle macchie | ISO-10545-14 | - | Cl. 4 |















Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 P.I./CF 01265320364

FLORIM

Casa dolce casa - Casamood / Pietre/3

20,00 mm / GRES FINE PORCELLANATO

| | Norma di riferimento E.N. 14411 . Appendice G. Gruppo Bia. UGL | Metodo di prova | Valore di riferimento norma | Valore dichiarato |
|---|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|  | Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |
|  | Deviazione ammissibile, in percentuale, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Deviazione massima di rettilineità, in percentuale, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Deviazione massima di ortogonalità, in percentuale, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |

| | | | | |
|---|--|----------------|---|--|
|  | Planarità (curvatura del centro / curvatura dello spigolo / svergolamento) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,35% |
|  | Qualità della superficie | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBECTBYET |
|  | Massa d'acqua assorbita, in percento | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Forza di rottura in N (sp. >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 14000 N |
|  | Resistenza a flessione in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 |
|  | Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 |
|  | Resistenza agli sbalzi termici | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | DIN-51097 | - | Cl. A+B+C STRUTTURATA |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | DIN-51130:2010 | - | R11 STRUTTURATA |
|  | Coefficiente di attrito dinamico (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |
|  | Resistenza al gelo | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |

