

TECHNICAL FEATURES



PACKING

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	BISCUIT
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % /± 2 m	± 0,5 % /± 2 m
	spessore thickness	± 10 %	± 10 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,3 %	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,3 %	± 0,3 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

BISCUIT	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
Plain 5x20 2°x8°	46	0,46	5,90	120	55,20	708,00	8 mm
Dune 5x20 2°x8°	36	0,36	5,30	120	43,20	636,00	8 mm
Waves 5x20 2°x8°	46	0,46	5,90	120	55,20	708,00	8 mm
Strip 5x20 2°x8°	44	0,44	5,70	120	52,80	684,00	8 mm
Stud 5x20 2°x8°	44	0,44	5,80	120	52,80	696,00	8 mm
Peak 5x20 2°x8°	40	0,40	5,40	120	48,00	648,00	8 mm