

Bois Greige RETTIFICATO 13x79



Bois Greige RETTIFICATO 19x79



Per una posa ottimale del prodotto (60x60 / 30x60 / 13x79 / 19x79), consigliamo vivamente una fuga di 2 mm.
 Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato.

For best installation result (60x60 / 30x60 / 13x79 / 19x79), we strongly recommend using a 2 mm grout joint.
 For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout.

Pour obtenir le meilleur resultat esthétique (60x60 / 30x60 / 13x79 / 19x79), nous conseillons de poser le produit avec un joint de 2 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé.

Für eine optimale Verlegung (60x60 / 30x60 / 13x79 / 19x79), empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm.
 Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - MONOPOROSA BIANCA (GRUPPO B III - EN 159)



CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

METODO DI PROVA
 TESTING METHOD
 TESTE D'ESSAI
 PROBEMETHODE

VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176
 REQUESTED VALUE EN 176
 VALEUR PRESCRIPT EN 176
 VORSCHRIFT EN 176

valore ARPA
 valeur ARPA
 value ARPA
 ARPA werte

ASSORBIMENTO D'ACQUA
 WATER ABSORPTION
 ABSORPTION D'EAU
 WASSERAUFNAHME

UNI EN 99

10 - 15%

10 - 15%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
 BREAKING STRENGTH
 RÉSISTANCE À LA FLEXION
 BIEGEFESTIGKEIT

UNI EN 100

16,00 - 25,00

18,00 - 25,00




DUREZZA DELLA SUPERFICIE
 SURFACE RESISTANCE
 DURETÉ DE LA SURFACE
 RITZHARTE DER OBERFLÄCHE

UNI EN 101

≥ 3

≥ 3



RESISTENZA AL CAVILLO
 CRAZING RESISTANT
 RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES
 HAARRISSE

UNI EN 105

UNA PIASTRELLA SU 10 PUO' NON SUPERARE LA PROVA

RESISTE
 RESIST
 RESISTE
 BESTÄNDIG



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
 CHEMICAL RESISTANCE
 RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

UNI EN 122

CAMPIONI INALTERATI IN BRILLANTEZZA E COLORE
 NO CHANGE IN BRIGHTNESS OR COLOUR OF SAMPLES

RESISTE
 RESIST
 RESISTE
 BESTÄNDIG



RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI
 RESISTANT TO ACID AND ALKALI
 RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES
 FAEHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN

UNI EN 122

CLASSE AA

CLASSE AA




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
 SIDE DIMENSIONS
 DIMENSIONS DES CÔTÉS
 SEITENMAßE

UNI EN 98

± 0,50%

± 0,3%



COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
 COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION
 COEFFICIENT LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE
 LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG

UNI EN 103

9

9

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formati Sizes Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. mt/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. mt/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Maßen
25x75	Materia	6	1,125	50,63	45	20,85 Kg	18,53 Kg	938 Kg	cm 80x120x90 (h)
25x75	Urban Inserto	4	-	-	-	-	-	-	-
3,2x75	Urban Listello	6	-	-	-	-	-	-	-
1x75	Metal Liner	15	-	-	-	-	-	-	-
18,2x37,5	Materia Fascia	4	-	-	-	-	-	-	-
29,5x29,5	Materia Mosaico	5	-	-	-	-	-	-	-
60x60	Pav. coord. Stage	3	1,08	43,20	40	22,25 Kg	20,61 Kg	890 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x60	Pav. coord. Stage	6	1,08	51,84	48	21,78 Kg	20,16 Kg	1045 Kg	cm 80x120x75 (h)
19x79	Pav. coord. Expo	6	0,90	37,80	42	20,96 Kg	23,29 Kg	880 Kg	cm 80x120x70 (h)
13x79	Pav. coord. Expo	6	0,62	34,72	56	14,47 Kg	23,29 Kg	810 Kg	cm 80x120x70 (h)
19x79	Pav. coord. Bois	6	0,90	37,80	42	20,96 Kg	23,29 Kg	880 Kg	cm 80x120x70 (h)
13x79	Pav. coord. Bois	6	0,62	34,72	56	14,47 Kg	23,29 Kg	810 Kg	cm 80x120x70 (h)

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
 PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT;
 FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.